

EPS 300

EPS 200

BLOKI CIĘTE EPS

KNAUF Therm
Wybór ekspertów

EPS 300

λ - 0,033 W/mK

CS (10) 300 kPa

BS 520

Gęstość - 45 kg/m³

EPS 200

λ - 0,033 W/mK

CS (10) 200 kPa

BS 250

Gęstość - 28 kg/m³

Wymiary bloków

- 4000 x 1200 x 1000 mm
- 2000 x 1200 x 1000 mm
- 1000 x 1200 x 1000 mm

Zastosowanie

- Drogownictwo
- Mostownictwo
- Prace betonowe
- Możliwość frezowania i wycinania obiektów przestrzennych

Cezary Biezoński

Produkt Menadżer & Regionalny Menadżer Sprzedaży
Knauf Therm



+48 667 662 217



cezary.biezonski@knauf.com



Czas realizacji: około 2 tyg.

Szczegóły dotyczące ceny i logistyki ustalane indywidualnie.